

## BUCHBERG



### Sandstein

calcitisch gebunden

**Alter:** Tertiär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,4-2,5 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

50-100 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

4-5 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau, Fein- bis mittelkörnig

**Fundort:**

Buchberg/ Zürichsee  
Schweiz

**Handelsnamen:**

BUCHBERG

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

97.5

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

2,5-3,5 Gew.-%

**Porosität:**

7-11 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de