

BETHEL WHITE



Granit

mit Klinozoisit

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

216 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, GraubraunMittelkörnig

Fundort:

Bethel/ Barre/ Vermont

USA

Handelsnamen:

BETHEL WHITE, LORD, HARTWICK WHITE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

9.1

INSK Nummer alt:

3.3.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,25 Gew.-%