

FREUDENBACH GELB



Sandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,07-2,12 t/m³

Reindichte:

2,66

Druckfestigkeit:

50-54 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Feinkörnig

Fundort:

Freudenbach/ Rothenburg T.
Deutschland

Handelsnamen:

FREUDENBACH GELB, CREGLINGER SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

92.6

INSK Nummer alt:

6.3.28

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

6,8-7,3 Gew.-%

Porosität:

22,10 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de