


GRIS PERLA



Granodiorit

porphyrisch

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

110,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11,0 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Grobkörnig

Fundort:

Meis / n' Pontevedra / n'Vigo
Spanien

Handelsnamen:

GRIS PERLA, GRANITO NO.8, PZ

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

10.7

INSK Nummer alt:

2.4.20

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,25 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de