

## SEEBERG



### Sandstein

Rätsandstein

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,14 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

100 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

8 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun, Feinkörnig

**Fundort:**

Seeberg/ Gotha

Deutschland

**Handelsnamen:**

SEEBERG, WAPPEN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

93.1

**INSK Nummer alt:**

6.2.46

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

5,1 Gew.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de