

RASOTICA "B"



Kalkstein

Rudistenkalk

Alter: Oberkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,64 t/m³

Druckfestigkeit:

212 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun,

Fundort:

Sumartin / Rasotica / Insel Brac
Kroatien

Handelsnamen:

RASOTICA "B", SUMARTIN "B"

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

67.21

INSK Nummer alt:

7.6.14

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,2 Gew.-%

Porosität:

0,85 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de