

SIVEC



Marmor

Dolomitmarmor

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,84 t/m³

Druckfestigkeit:

141 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

9,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Feinkörnig

Fundort:

Sivec/ Prilep

Mazedonien

Handelsnamen:

SIVEC, BIANCO SIVEC

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

81.6

INSK Nummer alt:

9.1.19

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,35 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de