

## PIERRE DE SOUPPES



### Travertin

**Alter:** Tertiär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,592 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

92,7 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

12,5 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun,

**Fundort:**

La Madeleine/ Souppes

Frankreich

**Handelsnamen:**

PIERRE DE SOUPPES

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Porosität:**

3,63 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de