

IOANNINA BEIGE



Kalkstein

Stylolithenkalk

Alter: Mesozoikum

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,662 t/m³

Druckfestigkeit:

118 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit: 98%

Dolomit: 1%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Ioannina/s Alban.

Griechenland

Handelsnamen:

IOANNINA BEIGE, KORMOS IOANNINA, TRAVELTINO EPIROY, EPIRUS

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

8.1.6

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,42 Gew.-%