

## EBENHEID WEISS



### Sandstein

Buntsandstein

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,12 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

72 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

7,2 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Feinkörnig

**Fundort:**

Ebenheid/ Miltenberg  
Deutschland

**Handelsnamen:**

EBENHEID WEISS

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

97.13

**INSK Nummer alt:**

6.4.5

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

5,4 Gew.-%

**Porosität:**

20,2 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de