

## EBENHEID ROT



### Sandstein

Buntsandstein

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,10 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

64 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

5,6 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rot, Mittelkörnig

**Fundort:**

Ebenheid/ Miltenberg  
Deutschland

**Handelsnamen:**

EBENHEID ROT

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

90.1

**INSK Nummer alt:**

6.3.3

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

unbekannt

**Wasseraufnahme:**

5,7 Gew.-%

**Porosität:**

20,1 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de