

EBENHEID GRAU



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

21,5 t/m³

Druckfestigkeit:

55,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

5,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Ebenheid/ Miltenberg

Deutschland

Handelsnamen:

EBENHEID GRAU

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

97.13

INSK Nummer alt:

6.4.5

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,62 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de