

PERLATO TIRRENO



Kalkstein

Onkoidkalk

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,57 t/m³

Druckfestigkeit:

116,9 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,7 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Dorgali / Orosei

Italien

Handelsnamen:

PERLATO TIRRENO, PERLATO DEINO, PERLATO OLIMPO,
PERLATO DAINO, DAINO REALE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

69.4

INSK Nummer alt:

8.4.33

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,324 Gew.-%