

## ALBERSDORF



### Sandstein

Blasensandstein

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,03 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

50 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Mittel- bis grobkörnig

**Fundort:**

A./Ebern/ Haßberge  
Deutschland

**Handelsnamen:**

ALBERSDORF

**Verfügbarkeit:**

Nicht mehr im Abbau. Früher von großer Bedeutung.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

6.2.2

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

8,1 Gew.-%