

AFLENZ



Kalkstein

Porenkalk

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,65 t/m³

Druckfestigkeit:

102,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,2 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Römersteinbruch Aflenz / Wagna / Südsteiermark
Österreich

Handelsnamen:

AFLENZ, AFLENZER MUSCHELKALK, AFLENZER SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

74.20

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,97 Gew.-%