

Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

MING GREEN



Silikatmarmor

Ophicalcit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70 t/m³

Druckfestigkeit:

90 - 100 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

28,15 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Grün, Feinkörnig

Fundort:

Dandong/ Grenze Nordkorea
China

Handelsnamen:

MING GREEN, MANDARIN, CH 217, VERDE MING

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

9.5.28

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Copyright 2024 natursteinonline.de