

SS FEIN



Basalt

Dolerit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

3,2 t/m³

Druckfestigkeit:

>300 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

>25 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz,

Fundort:

Sagan

Schweden

Handelsnamen:

SS FEIN, SCHWARZ SCHWEDISCH FEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

29.1

INSK Nummer alt:

5.2.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.