

## SLAWNIOWICE



### Marmor

**Alter:** Kambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,75 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

56-80 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

8-11 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Dunkelgrau, HellgrauFein- bis mittelkörnig

**Fundort:**

S?awniowice / Nysa / Opole (Oppeln, Schlesien)  
Polen

**Handelsnamen:**

SLAWNIOWICE, GROSSKUNZENDORF DUNKEL,  
S?AWNIOWICE

**Verfügbarkeit:**

Nicht mehr im Abbau. Früher von großer Bedeutung.

**INSK Nummer:**

84.2

**INSK Nummer alt:**

9.3.13

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,15-0,29 Gew.-%