

MANITOBA REDWOOD



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,66 t/m³

Druckfestigkeit:

171,9 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

20,1 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, HellgrauFeinkörnig

Fundort:

Bonnet/Lac du Bonnet/Winnipeg
Kanada

Handelsnamen:

MANITOBA REDWOOD, CANADIAN MIST, LAC DU BONNET,
CANADIAN SUNSET, COLONIAL ROSE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

2.13

INSK Nummer alt:

2.1.16

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,11 Gew.-%