

## SLUKNOV ROZANY



### Lamprophyr

Spessartit

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

3,0 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

183 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

18,6 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Schwarzgrün, Mittelkörnig

**Fundort:**

Sluknov

Tschechische Republik

**Handelsnamen:**

SLUKNOV ROZANY

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

25.3

**INSK Nummer alt:**

5.2.8

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.