

RADKOW FEIN



Sandstein

Alter: Oberkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,14-2,24 t/m³

Druckfestigkeit:

30-70 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Mittelkörnig

Fundort:

Radków / Kłodzko / Wrocław (Schlesien)

Polen

Handelsnamen:

RADKOW FEIN, HEUSCHEUERSANDSTEIN,

WÜNSCHELBURG FEIN, RADKÓW DROBNOZIARNISTY

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

95.8

INSK Nummer alt:

6.2.7

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

3-4 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de