

## SZCZYTNA



### Sandstein

**Alter:** Oberkreide

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,30-2,35 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

45-65 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Feinkörnig

**Fundort:**

Szczytna / K?odzko / Wroc?aw (Schlesien)  
Polen

**Handelsnamen:**

SZCZYTNA, WÜNSCHELBURG

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

95.12

**INSK Nummer alt:**

6.2.5

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.