

JURA GELB



Kalkstein

Mikrit

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,61 t/m³

Druckfestigkeit:

149 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Treuchtlingen uaO

Deutschland

Handelsnamen:

JURA GELB, JURA-MARMOR, TREUCHTLINGER MARMOR

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

69.1

INSK Nummer alt:

8.4.2

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

1,1 Gew.-%

Porosität:

3,7 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,70-0,72 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de