


CAPAO BONITO



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,62 t/m³

Druckfestigkeit:

152 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, Mittelkörnig

Fundort:

Capao Bonito/ w' Santos (SP)
Brasilien

Handelsnamen:

CAPAO BONITO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

2.7

INSK Nummer alt:

2.1.30

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,22 Gew.-%

Porosität:

0,57 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,87 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de