

PORFIDO VALCAMONICA



Rhyolit

Alter: Perm

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,6 t/m³

Druckfestigkeit:

~250 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

~24 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun,

Fundort:

Bienna/ Lovere
Italien

Handelsnamen:

PORFIDO VALCAMONICA, VALCAMONICA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

33.4

INSK Nummer alt:

5.1.2

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

~2 Gew.-%