

VERDE INDIA



Diabas

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,821 t/m³

Druckfestigkeit:

210,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

21,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarzgrün, Mittelkörnig

Fundort:

Halebid+Tirnahalli/Harnahalli

Indien

Handelsnamen:

VERDE INDIA, VERDE ASIA, VERDE FIORITO, VERDE HASSAN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

35.2

INSK Nummer alt:

5.2.19

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,41 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,33 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de