Naturstein
NATURSTEINONLINE.DE

SELTERS

Trachyt

Alter: Tertiär
Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

Allgemeine Informationen

Aussehen:
Hellgrau, weiß/hell

Fundort:
Selters/ Westerw.
Deutschland

Handelsnamen:
SELTERS, SELTERSER TRACHYT

Verfügbarkeit:
Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:
34.1

INSK Nummer alt:
5.1.12

Technische Eigenschaften

Politurqualität:
Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:
unbekannt

Eignung als Bodenbelag:
Geeignet.

Säurebeständigkeit:
Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Technische Daten

Rohdichte:
2,42 t/m³

Druckfestigkeit:
104 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

Biegefestigkeit:
10 MPa

Wasseraufnahme:
2,81 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de