

## BUCH



### Sandstein

Rätsandstein, mdL

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,05 t/m<sup>3</sup>

**Reindichte:**

2,67

**Druckfestigkeit:**

73 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

1,1 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Gelb, Mittel- bis grobkörnig

**Fundort:**

Buch/ Ebern

Deutschland

**Handelsnamen:**

BUCH

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

94.4

**INSK Nummer alt:**

6.2.16

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

5-11 Gew.-%

**Porosität:**

22 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de