

## RIEDLINGEN



### Kalkstein

Süßwasserkalk

**Alter:** Tertiär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,5 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

145 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

3 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun,

**Fundort:**

Riedlingen  
Deutschland

**Handelsnamen:**

RIEDLINGEN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

8.2.1

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

1,1 Gew.-%