

FRICKENHAUSEN



Kalkstein

Muschelkalk -gdL-

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,50 t/m³

Druckfestigkeit:

50 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

>9,5 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun,

Fundort:

Frickenhausen/ Ochsenfurt

Deutschland

Handelsnamen:

FRICKENHAUSEN, SEGNITZER MUSCHELKALK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

67.3

INSK Nummer alt:

8.2.20

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!