


SCHLEERIETH



Sandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,3 t/m³

Druckfestigkeit:

74 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, Feinkörnig

Fundort:

Schleer./w' Schweinfurt
Deutschland

Handelsnamen:

SCHLEERIETH

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

96.4

INSK Nummer alt:

6.4.19

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

5 Gew.-%

Porosität:

15 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de