

PODHORNI



Sandstein

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,962 t/m³

Druckfestigkeit:

40 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

28 MPa

Biegefestigkeit:

4,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Feinkörnig

Fundort:

Podhorny/ Horice/ Königgrätz
Tschechische Republik

Handelsnamen:

PODHORNI, HORICE, KÖNIGGRÄTZ

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

93.13

INSK Nummer alt:

6.2.19

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

8,36 Gew.-%

Porosität:

16,43 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de