

HÖGSETER



Phyllit

mit Granat und Amphibol

Alter: Ordovizium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich, aber unüblich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,79 t/m³

Druckfestigkeit:

218,3 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

230,4 MPa

Biegefestigkeit:

48,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau,

Fundort:

Högseter/ Otta
Norwegen

Handelsnamen:

HÖGSETER, HOGSETER, OTTA PHYLLIT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

56.11

INSK Nummer alt:

10.2.31

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,19 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de