

SAN GOTTARDO FIORITO



Kalksandstein

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,92 t/m³

Druckfestigkeit:

41 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

35 MPa

Biegefestigkeit:

4,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

San Gottardo / Vicenza

Italien

Handelsnamen:

SAN GOTTARDO FIORITO, PIETRA DI VICENZA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

73.6

INSK Nummer alt:

6.5.25

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

21,5 Gew.-%