

CARNIGLIA



Kalksandstein

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politurhaltbarkeit:

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

157,8 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

30,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, Feinkörnig

Fundort:

Carniglia / n La Spezia
Italien

Handelsnamen:

CARNIGLIA, PIETRA DI CARNIGLIA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

97.9

INSK Nummer alt:

6.4.24

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Wasseraufnahme:

1,53 Gew.-%

Porosität:

1,67 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de