

ENGELSBURG



Kalkstein

Kalkbrekzie

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, weiß/hell, Rosa

Fundort:

Muthmannsdorf/ Wiener Neustadt
Österreich

Handelsnamen:

ENGELSBURG

Verfügbarkeit:

Nicht mehr in Abbau! In der Vergangenheit eher lokale Bedeutung.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

7.5.24

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!