

# **SEFFERN**



### Sandstein

Buntsandstein Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

## **■** Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Feinkörnig

Fundort:

Seffern/ Bitburg Deutschland

Handelsnamen:

SEFFERN, ROTER EIFELSANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:** 

90.19

**INSK Nummer alt:** 

6.3.31

## ■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

### Eignung als Bodenbelag:

#### Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

### **■** Technische Daten

Rohdichte:

2,19 t/m<sup>3</sup>

Druckfestigkeit:

73 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,2 MPa

11,17 Gew.-%

Wasseraufnahme:

<sup>\*</sup> Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

<sup>\*</sup> Alle Angaben ohne Gewähr