


NERO MARQUINA



Kalkstein

Sapropelkalk

Alter: Karbon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,7 t/m³

Druckfestigkeit:

62,9 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, weiß/hell

Fundort:

Marquina + Aulestia / Vizcaya / ö' Bilbao
Spanien

Handelsnamen:

NERO MARQUINA, SPANISCH-SCHWARZ, NERO BILBAO,
NERO MARKINA, NEGRO MARQUINA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

61.1

INSK Nummer alt:

7.1.6

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,17 Gew.-%

Porosität:

0,47 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de