

DRAMA "A"



Marmor

Alter: Altpaläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,7 t/m³

Druckfestigkeit:

66 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

16,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, HellgrauMittelkörnig

Fundort:

Livaderon+Xiropotamos/ Drama
Griechenland

Handelsnamen:

DRAMA "A"

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

82.13

INSK Nummer alt:

9.2.36

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,16 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de