

Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

AJAX



Marmor

Dolomitmarmor

Alter: Altpaläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,82 t/m³

Druckfestigkeit:

98 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

23 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Dolomit:87%

Calcit:11%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, HellgrauFeinkörnig

Fundort:

Nikissiani/ Kavala

Griechenland

Handelsnamen:

AJAX, NIKISSIANI WHITE, OLYMPIC, WHITE OF NIKISSIANI

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

81.17

INSK Nummer alt:

9.1.17

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,11 Gew.-%

Copyright 2024 natursteinonline.de