

## CONIMBRIGA



### Travertin

**Alter:** Quartär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,379 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

75,3 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

48,6 MPa

**Biegefestigkeit:**

10,9 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Calcit:**99%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun,

**Fundort:**

Ruinas de Conimbriga / Outeiros / Condeixa-a-Velha / Coimbra Portugal

**Handelsnamen:**

CONIMBRIGA, TRAVERTINO TABAC, DARK PORTUGUESE TRAVERTINE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

7.6.39

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

2,35 Gew.-%

**Porosität:**

5,51 Vol.-%