

BARDIGLIO CAPELLA



Marmor

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,7 t/m³

Druckfestigkeit:

155 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

158 MPa

Biegefestigkeit:

16,1 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, HellgrauFeinkörnig

Fundort:

Seravezza+Stazzema / Lucca
Italien

Handelsnamen:

BARDIGLIO CAPELLA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

83.12

INSK Nummer alt:

9.3.19

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,19 Gew.-%