

RHEIN. ZÄHBASALTLAVA



Basalt

Tephrit-Lava

Alter: Quartär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,24 t/m³

Druckfestigkeit:

98-118 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz,

Fundort:

Mendig/ Mayen

Deutschland

Handelsnamen:

RHEIN. ZÄHBASALTLAVA, SEEKANTE, ZÄHBASALTLAVA,
MAYENER BASALTLAVA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

37.1

INSK Nummer alt:

5.3.10

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

4,4 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de