

ROJO BIDASOA



Kalkstein

Lumachellenkalk

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,57 t/m³

Druckfestigkeit:

64,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, weiß/hell, Hellgrau

Fundort:

Baztan / Urdax / Navarra
Spanien

Handelsnamen:

ROJO BIDASOA, ROJO BAZTAN, ROJO ANITA, ROJO URDAX,
ROJO DANIEL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

63.3

INSK Nummer alt:

7.4.10

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,50 Gew.-%

Porosität:

0,50 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de