


TEZAL NO.28



Granodiorit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,78 t/m³

Druckfestigkeit:

87,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

7,6 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Mittelkörnig

Fundort:

El Pedroso / Prov.Sevilla
Spanien

Handelsnamen:

TEZAL NO.28, NEGRO TEZAL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

12.5

INSK Nummer alt:

3.2.22

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,16 Gew.-%