

## VESELJE FIORITO



### Kalkstein

Bioklastenkalk

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,506 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

125,3 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

10,5 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Graubraun

**Fundort:**

Pucisca/ Brac

Kroatien

**Handelsnamen:**

VESELJE FIORITO, PUNTA FIORITO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

69.23

**INSK Nummer alt:**

8.4.12

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

2,06 Gew.-%

**Porosität:**

3,91 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de