

## VINKURAN FIORITO



### Kalkstein

Bioklastenkalk

**Alter:** Kreide

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,20 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

38,2 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

0,53 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Vinkuran/ Pula

Kroatien

**Handelsnamen:**

VINKURAN FIORITO

**Verfügbarkeit:**

Nicht mehr im Abbau. Früher von großer Bedeutung.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

6.5.32

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Porosität:**

14,1 Vol.-%