


KANFANAR IV



Kalkstein

Kalklutit

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,68 t/m³

Druckfestigkeit:

214 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Kanfanar/ Pazin/ Istr.

Kroatien

Handelsnamen:

KANFANAR IV, GIALLO D' ISTRIA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

69.6

INSK Nummer alt:

8.2.31

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

1,04 Gew.-%