

VISOCANI FIORITO



Kalkstein

Bioklastenkalk

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,55 t/m³

Druckfestigkeit:

82 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Graubraun

Fundort:

Visocany / Ston / Dubrovnik
Kroatien

Handelsnamen:

VISOCANI FIORITO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

72.6

INSK Nummer alt:

8.6.13

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

4,2 Gew.-%