

BATEIG BLANCA



Kalkstein

Porenkalk

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,24 t/m³

Druckfestigkeit:

41,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

7,0 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell,

Fundort:

Novelda / Alicante

Spanien

Handelsnamen:

BATEIG BLANCA, PIEDRA DE NOVELDA, PIEDRA DE BATEIG BLANCA, IBERO LIMESTONE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

74.5

INSK Nummer alt:

6.5.16

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

5,86 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de